

ARENA PLUS

DESCRIPCIÓN

Panel rígido de lana de mineral aglomerada con ligante sintético.

DIMENSIONES STANDARD

Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)
1,35	0,60	45
		65

AISLAMIENTO TÉRMICO (UNE-EN 12667)

Espesor (mm)	Conductividad Térmica (λ_D) (W/m.k)	Resistencia Térmica (R_D) (m ² .k/W)
45	0,034	1,30
65		1,90

CALOR ESPECIFICO

0,8 kJ/kg K.

REACCIÓN AL FUEGO (UNE-EN 13504-1)

A1 - No combustible.

ABSORCIÓN ACÚSTICA (UNE-EN ISO 354)

Espesor (mm)	α_w^*
45	0,75
65	0,90

*Paneles colocados directamente sobre una superficie rígida

OTRAS PROPIEDADES

- Estabilidad dimensional (material totalmente estable).
- No hidrófilo (UNE-EN 1609)
- Imputrescible e inodoro.
- No constituye alimento para roedores.
- No es medio adecuado para el desarrollo de insectos y microorganismos.